

PINTURAS OSEL, S. A. DE C. V.

Producto nacional fabricado en la planta con domicilio en:

Av. Acapulco No. 1500
Josefa Zozaya
Guadalupe, Nuevo León

Contacto:

Lic. Carolina Muñiz
Tel: 53001068
cmuniz@oselmail.com

PRODUCTO DICTAMINADO

PINTURA VINIL ACRÍLICA ORO Y PLATA

DICTAMEN
DIT/103/09

Tabla de Especificaciones

Pintura Vinil Acrilica ORO Y PLATA CALIDAD A TIPO I Color Blanco		
Descripción de prueba	Especificación	Resultado
Contenido de sólidos, en % (mínimo)	50	53,15
Densidad kg/L (min)	1,2	1,28
Consistencia, en unidades Krebs KU	90 - 115	96
Finura, en Herman (mínimo)	4	6
pH (mínimo)	9,5	8,6
Tiempo de secado al tacto, en minutos	60	24
Rendimiento m ² /L (mínimo) ¹	9	22,35
Resistencia al desgaste por lavado, con detergente, en ciclos	5 000	5 000
Opacidad por reflectometría, en m ² /L (mínimo)	7	14,65
Brillo a 60°	mate menor de 5; semimate de 5 a 25; satinado de 25 a 35	11,02 (semimate)
Pintura Vinil Acrilica ORO Y PLATA CALIDAD A TIPO II Colores Claros		
Descripción de prueba	Especificación	Resultado
Contenido de sólidos, en % (mínimo)	50	53,15
Densidad kg/L (min)	1,2	1,37
Consistencia, en unidades Krebs KU	90 - 115	92
Finura, en Herman (mínimo)	4	5
pH (mínimo)	9,5	8,95
Tiempo de secado al tacto, en minutos	60	22
Rendimiento m ² /L (Mínimo) ¹	9	22,35
Resistencia al desgaste por lavado, con detergente, en ciclos	5 000	5 000
Cambio de intensidad de color	No debe presentar	No presenta
Opacidad por reflectometría, en m ² /L (mínimo)	7	14,65

Brillo a 60°	mate menor de 5; semimate de 5 a 25; satinado de 25 a 35	1,64 (mate)
Pintura Vinil Acrílica ORO Y PLATA CALIDAD A TIPO III Colores Medios		
Descripción de prueba	Especificación	Resultado
Densidad kg/L (min)	1,2	1,22
Consistencia, en unidades Krebs KU	90 - 115	95
Tiempo de secado al tacto, en minutos	60	30
Rendimiento m ² / L (mínimo) ¹	4,5	16,11
Resistencia al desgaste por lavado, con detergente, en ciclos	5 000	5000
Cambio de intensidad de color	No debe presentar	No presenta
Brillo a 60°	mate menor de 5; semimate de 5 a 25; satinado de 25 a 35	16,47 (semimate)
Pintura Vinil Acrílica ORO Y PLATA CALIDAD A TIPO IV Colores Intensos		
Descripción de prueba	Especificación	Resultado
Densidad kg/L (min)	1,2	1,33
Consistencia, en unidades Krebs KU	90 - 115	96
Tiempo de secado al tacto, en minutos	60	28
Rendimiento m ² / L (mínimo) ¹	4,5	16,11
Resistencia al desgaste por lavado, con detergente, en ciclos	5 000	5000
Cambio de intensidad de color	No debe presentar	No presenta
Brillo a 60°	mate menor de 5; semimate de 5 a 25; satinado de 25 a 35	0,50 (mate)

¹ La prueba de rendimiento se realizó a diferentes condiciones de temperatura y humedad a las indicadas en la norma de referencia debido a que no se cuenta con una cámara en donde se puedan mantener estas condiciones constantes.

País de origen: México

Vigencia del certificado: 03/09/2009 al 03/09/2010