

ROTOPLAS, S. A. DE C. V.

Producto nacional fabricado en la planta con domicilio en:

Calle Anahuac No. 91
Col. El Mirador
Coyoacán, D.F.

Contacto:

Ing. Ramón Estudillo
Tel: 54832950 ext. 286
restudillo@rotoplas.com.mx

PRODUCTO DICTAMINADO

REGISTRO PREFABRICADO DE POLIETILENO

DICTAMEN
DIT/122/10

Tabla de Especificaciones

Especificaciones	Valores obtenidos	Referencia
Verificación de la estanquidad y hermeticidad	Registro de diámetro 60 cm y altura nominal de 45 cm marca ROTOPLAS: Después de 4 horas de permanecer el registro completamente sellado no se detectaron fugas en los empaques de los tubos insertados, ni pérdida de líquidos en el registro.	Protocolo de prueba de hermeticidad del Colegio de Ingenieros Ambientales A. C. Con fecha del 4-12-09
Verificación de los efectos sobre el registro provocados por las presiones del terreno	Registro de diámetro 60 cm y altura nominal de 45 cm marca ROTOPLAS: Carga total soportada: 1000 kg Se registra una variación en las medidas interiores promedio de 0,66 % sin que se presenten deformaciones visibles ni fallas laterales en la estructura después de 60 min	Protocolo de prueba de presión del terreno del Colegio de Ingenieros Ambientales A. C.. Con fecha del 4-12-09
Resistencia del registro enterrado sometido a una carga directa vertical	Registro de diámetro 60 cm y altura nominal de 45 cm marca ROTOPLAS: Carga uniformemente repartida soportada: 300 kg No se registra ninguna alteración en el comportamiento del registro ante las cargas verticales uniformemente repartidas después de 60 min	Protocolo de prueba de carga vertical del Colegio de Ingenieros Ambientales A. C. Con fecha del 4-12-09

País de origen: México

Vigencia del certificado: 11/01/2010 al 11/01/2011